

シース材料特性

材 料	天然ゴム	軟質クロロレン	クロロレン	硬質クロロレン	耐熱ゴム	フッ素ゴム	ポリウレタン
主な品種	2CT	ST-2PNCT	2PNCT	GTT-2PNCT	2SKCT	2FFCT	VUCT
硬度 ※1	46~60(58)	55	65	77	60~70	55~65	80
難燃性 ※2	18~20(18)	26	25	25	21	37	21
耐熱性	60°C	90°C	75°C	75°C	130°C	200°C	75°C
耐寒性 (脆化温度)	-50°C	-40°C	-35°C	-35°C	-70°C	-60°C	-60°C以下
耐油性	不可	良	良	良	不可	優	優
耐摩耗性	可	良	良	良	可	可	優
摩擦係数 ※3	少し多い	少し多い	標準	少し少ない	標準	標準	少し多い

【注】()内は汎用グレードの値であり、配合により特性値は変化します。

※1：硬 度

単位はJISシヨアA硬度値で、数値が大きくなるほど硬く(最大100)50以下の場合は大変柔らかい。

※2：難 燃 性

難燃指数の値で、数値が21(空気中の窒素濃度)より小さい場合は可燃性を示し、大きい場合は難燃性を示す。30以上であれば難燃度が良いと判断される。

※3：摩 擦 係 数

クロロレン(汎用グレード)を標準とした場合の比較。